

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

100 Об утверждении **Общего технического регламента о безопасности стеклянной тары**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О техническом регулировании», в целях установления единых требований к безопасности стеклянной тары Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить **Общий технический регламент о безопасности стеклянной тары** согласно приложению и ввести его в действие по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

2. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О техническом регулировании» с введением в действие технических регламентов принятые ранее нормативные документы по стандартизации на указанную в них продукцию и услуги утрачивают обязательный характер и приобретают добровольность применения в установленном порядке.

3. Агентству «Узстандарт» совместно с уполномоченными органами принять меры по отмене обязательного характера и обеспечению добровольности при применении нормативных документов по стандартизации стеклянной тары со дня введения в действие утвержденного настоящим постановлением **Общего технического регламента** в установленном порядке.

4. Акционерному обществу «Узстройматериалы», Агентству «Узстандарт» совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить широкое информирование населения, органов государственного и хозяйственного управления, субъектов предпринимательской деятельности о целях, содержании и порядке применения утвержденного **Общего технического регламента**.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» А.Ж. Раматова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

А. АРИПОВ

г. Ташкент,
16 февраля 2017 г.,
№ 86

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от 16 февраля 2017 года № 86

ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о безопасности стеклянной тары

Глава 1. Общие положения

§ 1. Цели и область применения Общего технического регламента

1. Настоящий Общий технический регламент (далее — Технический регламент) устанавливает требования к безопасности стеклянной тары и распространяется на следующие виды продукции:

- бутылки стеклянные для пищевых жидкостей;
- банки стеклянные для пищевых продуктов;
- банки и бутылки для товаров бытовой химии.

2. Требования Технического регламента не распространяются на стеклянную тару из медицинского стекла, предназначенную для лекарственных средств, химического производства и парфюмерно-косметической продукции.

§ 2. Термины и определения

3. В Техническом регламенте используются следующие термины и определения:

водостойкость внутренней поверхности — способность внутренней поверхности стеклянной тары быть устойчивой к воздействию воды;

кислотостойкость — свойство внутренней поверхности противостоять воздействию кислотных растворов;

отжиг — процесс тепловой обработки, при котором достигается ослабление остаточных напряжений в образце стеклянной тары;

остаточное напряжение — напряжение, возникающее и сохраняющееся в стеклянном образце в процессе его перехода из пластичного в хрупкое состояние;

сопротивление внутреннему гидростатическому давлению — внутреннее давление разрушения образца при гидравлическом испытании;

сопротивление осевому сжатию — осевая нагрузка, которую изделие может выдержать в определенных условиях испытания;

термостойкость — стойкость стекла к воздействию тепла.

Глава 2. Требования к безопасности стеклянной тары**§ 1. Общие требования безопасности**

4. Для производства стеклянной тары должны применяться сырье и материалы, соответствующие требованиям нормативных документов в области технического регулирования.

5. При производстве стеклянной тары необходимо обеспечить соответствие процесса изготовления требованиям Технического регламента.

6. При производстве стеклянной тары должна быть обеспечена возможность контроля за выполнением технологических операций, от которых зависит ее безопасность.

7. Требования к минимальной толщине стенок и дна стеклянной тары приведены в приложении № 1 к Техническому регламенту.

8. На стеклянной таре не допускается наличие следующих дефектов:
прилепы стекла, стеклянные нити внутри изделий;
сквозные посечки, сколы;
острые швы;
инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки;
открытые пузыри на внутренней поверхности.

§ 2. Требования к химической и механической безопасности

9. Безопасность стеклянной тары характеризуется показателями химической и механической безопасности.

Химическая безопасность — санитарные нормы, требования к водостойкости стекла, водостойкости внутренней поверхности и требования к кислотостойкости стеклянной тары.

Механическая безопасность — требования к термической стойкости, к внутреннему гидростатическому давлению, к усилию сжатия и требования к остаточным напряжениям (отжиг).

10. Санитарные нормы стеклянной тары, контактирующей с пищевой продукцией, определяются в зависимости от цвета стекла и применяются в виде предельно допустимых норм выделения вредных веществ согласно приложению № 2 к Техническому регламенту.

11. Водостойкость стекла для стеклянной тары должна быть не ниже класса 3/98.

12. Водостойкость внутренней поверхности бутылок, выраженная объемом раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование водной вытяжки, должна быть не более:

0,45 мл — для бутылок вместимостью от 50 до 250 мл включительно;

0,35 мл — для бутылок вместимостью свыше 250 до 1000 мл включительно;

0,30 мл — для бутылок вместимостью свыше 1000 мл.

13. Кислотостойкость банок для пищевых продуктов, бутылок (для соков, соусов, кетчупа) — отсутствие признаков разъедания и помутнения поверхности под действием 10% раствора уксусной кислоты.

14. Кислотостойкость банок и бутылок для товаров бытовой химии должна быть не ниже 2-го класса.

15. Термическая стойкость определяется в зависимости от предназначения стеклянной тары, выдержкой перепадов температуры без разрушений при рабочем давлении, и должна соответствовать требованиям согласно приложению № 3 к Техническому регламенту:

16. Нормы выдержки внутреннего гидростатического давления бутылок и банок круглой формы приведены в приложении № 4 к Техническому регламенту.

17. Стеклянная тара должна выдерживать без разрушения усилие сжатия в направлении вертикальной оси корпуса не менее:

5000 Н (500 кгс) — для бутылок, предназначенных для пива, по требованию потребителя;

3000 Н (300 кгс) — для всех типов банок.

18. Удельная разность хода лучей на полярископе-поляриметре при контроле остаточных напряжений после отжига изделий должна быть не более 115 нм/см.

В поле зрения полярископа не допускаются цвета: оранжевый, светло-желтый, желтый, белый, голубовато-зеленый, зеленый, желто-зеленый.

Глава 3. Требования к упаковке, маркировке и хранению

§ 1. Упаковка

19. Стеклянная тара должна упаковываться в полиэтиленовую термоусадочную пленку или другие виды упаковки, обеспечивающие ее защиту от загрязнений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении.

§ 2. Маркировка

20. Маркировка стеклянной тары наносится на ярлык, этикетку и/или непосредственно на поверхность продукции.

21. На стеклянную тару в процессе изготовления наносят следующую информацию:

оттиск товарного знака предприятия или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя;

номинальная вместимость (л или мл);

дата изготовления (год — две последние цифры);

три рельефных кольца на плечиках бутылок (для товаров бытовой химии).

22. Размер маркировочных знаков, применяемых для маркировки стеклянной тары, должен быть читабельным.

23. Для тары вместимостью до 200 см³ включительно допускается наносить только оттиск товарного знака или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя и номинальную вместимость.

24. Допускается маркировку наносить в виде оттиска на дно или нижнюю часть корпуса изделий полностью или частично. При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса размер маркировочных знаков не должен выходить за размеры наружного диаметра корпуса.

25. Маркировка наносится изготовителем на групповую упаковку и (или) транспортную упаковку с использованием ярлыка.

26. На ярлыке стеклянной тары должны указываться:

наименование страны-изготовителя;

наименование предприятия-изготовителя;

местонахождение (почтовый адрес) предприятия-изготовителя;

наименование, условное обозначение стеклянной тары;

количество тары в упаковке;

дата изготовления (месяц, год);

условия хранения;

буквенное значение материала (GL — стекло, цифровой код цвета стекла: 70 — бесцветное или полубелое, 71 — зеленое, 72 — коричневое, 73 — голубое, 74 — синее, 75 — красное, 76 — желтое);

наименование (обозначение) нормативного документа в области технического регулирования на продукцию;

информация о сертификации (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации);

пиктограммы о возможности использования стеклянной тары для пищевой продукции (рис. 1) или товаров бытовой химии (рис. 2) согласно приложению № 5 к Техническому регламенту;

транспортная маркировка — «Хрупкое. Осторожно».

27. В маркировке допускается применение пиктограммы — знака о возможности утилизации использованной стеклянной тары (петля Мебиуса) (рис. 3) согласно приложению № 5 к Техническому регламенту.

28. Маркировка должна быть достоверной и легко читаемой.

§ 3. Хранение

29. Рекомендуемые сроки хранения бутылок с даты их изготовления:

в отапливаемых помещениях — не более 1 года;

в помещениях без отопления — не более 5 месяцев;

под навесом или на открытых площадках — не более 3 месяцев.

30. Банки должны храниться в закрытых помещениях или под наве-

сом. Допускается хранение банок на открытых площадках не более 5 месяцев.

31. После окончания срока хранения стеклянной тары необходимо проводить повторный контроль по показателям, приведенным в пунктах 10, 11, 15, и 16 Технического регламента.

При положительных результатах контроля принимают решение о продлении срока хранения и/или использования тары.

Глава 4. Идентификация, отбор образцов и испытания

§ 1. Идентификация

32. Под идентификацией понимается установление тождественности представленной в целях проведения оценки соответствия стеклянной тары существенным признакам, указанным в маркировке.

33. Идентификация стеклянной тары производится с использованием органолептического и инструментального способов.

Органолептический способ идентификации производится по маркировке и виду (назначению) продукции, а также ее тождественности характерным признакам, свойственным внешнему виду продукции.

Инструментальный способ идентификации производится по размерам и физико-механическим показателям измерительными инструментами и средствами измерений с действующими отметками о поверке и/или свидетельством о поверке.

34. Идентификацию стеклянной тары по признакам, включающим наименование, вид (назначение), оценку подтверждения соответствия требованиям Технического регламента, проводит:

изготовитель (продавец), предоставляющий ее в обращение на территории Республики Узбекистан;

орган по сертификации — в целях оценки подтверждения соответствия стеклянной тары;

орган государственного контроля (надзора), в целях проверки соответствия стеклянной тары, находящейся в обращении на территории Республики Узбекистан, требованиям Технического регламента.

§ 2. Отбор образцов и испытания

35. Отбор образцов для определения показателей безопасности осуществляется с целью определения соответствия характеристик требованиям Технического регламента и производится согласно нормативным документам в области технического регулирования.

36. Испытания стеклянной тары на соответствие требованиям Технического регламента осуществляются в соответствии с методиками, установленными нормативными документами в области технического регулирования.

Глава 5. Переходный период

37. С момента введения в действие Технического регламента нормативные документы в области технического регулирования, действующие на территории Республики Узбекистан и устанавливающие требования к безопасности стеклянной тары, до приведения их в соответствие с Техническим регламентом применяются в части, не противоречащей Техническому регламенту.

38. Санитарно-эпидемиологические заключения (гигиенические сертификаты) и сертификаты соответствия, выданные на стеклянную тару до вступления в силу настоящего Технического регламента, считаются действительными до окончания срока их действия.

Глава 6. Порядок проведения государственного контроля

39. Государственный контроль за соблюдением требований настоящего Технического регламента осуществляют Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и их территориальные органы, а также иные специально уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции.

Глава 7. Ответственность за нарушение Технического регламента

40. Лица, виновные в нарушении настоящего Технического регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Общему техническому регламенту
о безопасности стеклянной тары

ТРЕБОВАНИЯ
к толщине стенок и дна стеклянной тары

Наименование изделия, назначение тары	Толщина, не менее, мм	
	стенок	дна
Буылки: а) для шампанского, игристых, газированных вин	2,5	4,0
б) для безалкогольных сильногазированных напитков	1,8	3,0
в) для вина (игристые жемчужные, газированное жемчужное), сидра, напитков газированных слабоградусных, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод слабо и среднегазированных, товаров бытовой химии и др.	1,4	2,5
г) для продукции, не содержащей CO ₂ (пиво, вино, коньяк, бренди, винные напитки, коктейли, квас, сиропы, соки и др.), и продукции, содержащей CO ₂ (водка, спирты, виски, джин, ром, ликеры, настойки, наливки, пунш, бальзам, соки, соусы, кетчупы, минеральная и питьевая вода), вместимостью: до 500 мл включительно; свыше 500 до 1000 мл; свыше 1000 мл.	1,2 1,4 2,0	2,5 3,0 4,0
Банки для пищевой продукции и для товаров бытовой химии, вместимостью: до 1000 мл включительно; свыше 1000 мл.	1,4 1,6	2,0 2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Общему техническому регламенту
о безопасности стеклянной тары

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ
выделения вредных веществ стеклянной тары, контактирующей
с пищевой продукцией

Цвет стекла	Наименование веществ	мг/л, не более
Бесцветное и полубелое	Алюминий (Al)	0,500
	Мышьяк (As)	0,050
	Бор (B)	0,500
Зеленое	Алюминий (Al)	0,500
	Хром (Cr ³⁺)	Суммарно (Cr ³⁺) + (Cr ⁶⁺)
	Хром (Cr ⁶⁺)	
	Медь (Cu)	1,000
Бор (B)	0,500	
Коричневое	Алюминий (Al)	0,500
	Марганец (Mn)	0,100
	Бор (B)	0,500
Голубое	Хром (Cr ³⁺)	Суммарно (Cr ³⁺) + (Cr ⁶⁺)
	Хром (Cr ⁶⁺)	
	Медь (Cu)	1,000
Синее	Кобальт (Co)	0,100
Красное	Медь (Cu)	1,000
	Марганец (Mn)	0,100
Желтое	Хром (Cr ³⁺)	Суммарно (Cr ³⁺) + (Cr ⁶⁺)
	Хром (Cr ⁶⁺)	
	Кадмий (Cd)	0,001
	Барий (Ba)	0,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Общему техническому регламенту
о безопасности стеклянной тары

ТРЕБОВАНИЯ
к термической стойкости стеклянной тары

Наименование продукции	Перепад температуры, не менее	Давление двуокиси углерода (CO ₂) в бутылке, кПа, при (20 ± 1) °C
Бутылки для жидкостей		
Шампанское	35 °C	не менее 350
Игристое вино, газированное вино		не менее 300
Безалкогольные сильногазированные напитки	40 °C	от 230
Пиво		от 230
Вино игристое жемчужное, газированное жемчужное, сидр	40 °C	от 100 до 250
Газированные слабогазированные напитки		от 150
Безалкогольные напитки, минеральные и питьевые воды: среднегазированные; слабогазированные		от 150 до 230 включ. от 65 до 150 включ.
Продукция, не содержащая CO ₂ : винодельческая (вина, коньяк, бренди, винные напитки, коктейли и др.); Безалкогольного и слабоалкогольного производства (напитки, сиропы и др.)	35 °C	-
Водка и ликероводочные изделия (спирты, виски, джин, ром, ликеры, настойки, наливки, коктейли, соки, соусы, кетчупы и др.), минеральная и питьевая вода		-
Товары бытовой химии (уксус, ацетон, растворители красок, скипидар, технические жидкости и др.)		-
Банки		
Для пищевой продукции (консервы)	40 °C	-
Для товаров бытовой химии	35 °C	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Общему техническому регламенту
о безопасности стеклянной тары

НОРМЫ
выдержки внутреннего гидростатического давления
бутылок и банок круглой формы

Наименование продукции	Время выдержки, секунд	Норма выдержки гидростатического давления, МПа
Бутылки		
Шампанское, игристые и газированные вина	60 ± 2	1,67
Безалкогольные сильногазированные напитки	60 ± 2	1,57
Пиво, газированные вино и винные напитки, средне и слабогазированные безалкогольные напитки, безалкогольные напитки в стеклянной таре вместимостью от 250 до 1000 мл	60 ± 2	0,98
Пиво, газированные вина и винные напитки, средне и слабогазированные безалкогольные напитки, безалкогольные напитки в стеклянной таре вместимостью свыше 1000 мл	60 ± 2	0,67
Остальные пищевые жидкости, не содержащие СО ₂ (вино, коньяк, бренди, водка, ликероводочные изделия, коктейли, напитки, сиропы, квасы и др.), вместимостью от 250 до 1000 мл включительно	60 ± 2	0,49
Остальные пищевые жидкости, не содержащие СО ₂ (вино, коньяк, бренди, водка, ликероводочные изделия, коктейли, напитки, сиропы, квасы и др.) и для товаров бытовой химии вместимостью свыше 1000 мл	60 ± 2	0,39
Банки		
Вместимостью до 1000 мл	5	0,3
Вместимостью свыше 1000 мл	5	0,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Общему техническому регламенту
о безопасности стеклянной тары

ТРЕБОВАНИЯ
к размещению пиктограмме о возможности использования
стеклянной тары для пищевой продукции или товаров
бытовой химии



Рисунок 1 — для пищевой продукции



Рисунок 2 — для товаров бытовой химии




Рисунок 3 — возможность утилизации использованной упаковки
(петля Мебиуса).

