УДК 677.66.66I

Группа М4I

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й С Т А Н Д А Р Т

ПРЯЖА И НИТИ ДЛЯ ШТОПКИ, РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ И ВЫШИВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

РСТ УзССР 520-86

КУЛДА ТУКИШ, ГУЛ ТИКИШ ВА ТУРЛАШ УЧУН КУЛЛАНИЛАДИГАН КАЛАВА ИПЛАР. ТЕХНИК ШАРТЛАР.

Взамен ТУ I7 УзССР 09-02-4-8I, ТУ I7 УзССР 09-02-0I-83.

Постановлением Госплана УзССР от "10" ноября I986 г. № 21рс срок действия установлен с "1" января I987 г. до "1" января ~~I992 г.~~ без огр. ср. дей (1 год)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на пряжу и нити из отходов трикотажного, текстильно-галантерейного, чулочно-носочного и прядильного производств, предназначенные для штопки изделий, ручного вязания и вышивания.

Отдел стандартов и технических условий Госплана УзССР

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Республиканский стандарт УзССР зарегистрирован Госпланом Узб. ССР "10" ноября 1986 г. № 520-86

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Пряжа и нити для штопки, ручного вязания и вышивания подразделяются:

по виду сырья на: шерстяные, полушерстяные (смешанные), хлопчатобумажные, искусственные и синтетические и их различные сочетания;

по виду отделки на: суровые, крашеные и меланжевые.

I.2. Пряжа и нити должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по образцам, утвержденным в установленном порядке.

I.3. По физико-механическим показателям пряжа и нити должны соответствовать:

пряжа:

гребенная, шерстяная и полушерстяная (смешанная) - ГОСТ I75II-83, ГОСТ I0290-72;

аппаратная шерстяная и полушерстяная (смешанная) - ГОСТ I862I-73 и другой действующей НТД;

хлопчатобумажная - ГОСТ 9092-8I, ГОСТ I6537-83;

высокообъемная из полиакрилонитрильных волокон -ОСТ I7-749-7

нити:

текстурированные капроновые эластик - ГОСТ I3644-84;

вискозные - ГОСТ 887I-84, ГОСТ I4308-77 и другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

В пряже и нитях допускается снижение относительной разрывной нагрузки до I0%.

Допускаемые отклонение от коэффициента крутки ± I0%.

I.4. Пряжа и нити должны изготавливаться из отходов сырья следующих видов, линейных плотностей и структур:

шерстяной пряжи: 3Iтекс; 3Iтекс х 2; I9текс х 2; 22текс;

полушерстяной (смешанной) пряжи: 3Iтекс; 3Iтекс х 2; 340текс; 200текс х 2; 250текс х 2;

хлопчатобумажной пряжи: II,8текс х 2; 25текс х 2; I8,5текс; I5,4текс; I6,5текс; I6,5текс х 2; 72текс; 250текс;

объемной пряжи из полиакрилонитрильных волокон: 3Iтекс х 2.

Отдел стандартов и технических условий Госплана УзССР

УзЦОМ
Отдел республиканской стандартизации и гос Регистрации НТД

вискозной нити: 8,5текс; I6,6текс; IIтекс; 22,Iтекс;
текстурированной капроновой нити эластик: 3,3текс;
5 текс х 2 ; 6,7текс.

Допускается по согласованию с потребителем изготовление пряжи и нитей из сырья других видов, линейных плотностей и структур.

I.5. Пряжа и нити должны выпускаться в паковках:мотках, клубках, катушках, пасмах или отрезках нитей в мешочках.

I.5.I. Отрезки нитей в мешочках могуть быть расположены неравномерно, различных цветов.

I.6. Пряжа и нити в мотках, клубках или катушках должны выпускаться однониточными, крученными или трощеными с числом сложений не более I2.

I.6.I. Допускается изготовление пряжи и нитей трощенными из сырья различных видов, линейных плотностей и структур.

I.7. Паковки пряжи и нитей по виду намотки, массе или длине нити в паковке должны соответствовать требованиям таблицы.

Наименование паковки	Вид намотки пряжи и нитей в паковке	Характеристика паковки	
		Кондиционная Масса, г.	Длина нити (отрезка), м, не менее
Клубок или катушка	Крестовая	4,6,8,I0,I5, 20,25,40	-
Моток	Параллельная	-	I00
Моток периметром в Iм	-"-	I00	I00
- " - I,35-I,5	-"-	I00,200,300,400,	I00
- " - 0,6-0,7	-"-	I50	I00
Пасмо	-	25,50	2,0
Отрезки нитей в мешочках	-	I00,500	0,7

Отдел стандартов и технических условий Госплана УзССР

УзЦОМ
Отдел республиканской стандартизации и гос Регистрации НТД

Примечания: 1. Допускаемое отклонение по кондиционной массе и длине нити ± 5%.

2. Допускается изменение массы паковки по согласованию с потребителем.

1.8. Концы пряжи и нитей в мотках, клубках и катушках должны быть связаны ткацким узлом.

1.9. Количество узлов на условную длину 100 м пряжи и нитей, выпускаемых в мотках, клубках и катушках, должно быть не более 15.

1.10. В пряже и нитях допускается извитость.

1.11. Пряжа и нити выпускаются без подразделения на сорта.

1.12. В пряже и нитях не допускаются следующие пороки:

по качеству пряжи и нитей:

- перетертость;
- загрязнения;
- покрытие плесенью;
- засоренность;
- смешанные линейные плотности в одной паковке;

по намотке пряжи и нитей в мотках, клубках и катушках:

- слабая намотка;
- несвязанные концы;
- смещение витков.

1.13. Прочность окраски пряжи и нитей должна соответствовать требованиям ГОСТ 2351-77.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемка пряжи и нитей должна производиться партиями. Определение партии - по ГОСТ 6611.0-73.

2.2. Предприятие - изготовитель проводит испытания пряжи и нитей на соответствие требованиям настоящего стандарта, для чего от партии отбирают 10% паковок, но не менее двух.

Отдел стандартов и технич...
...делений Госплана УзССР

УзЦОМ
Отдел республиканской стандартизации и гос
Регистрации НТД

2.3. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества полученной пряжи и нитей. При контрольной проверке отбирается 10% паковок от партии, но не менее двух штук.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов контрольной проверки, предприятие-изготовитель и потребитель проводят повторную проверку удвоенного количества паковок, отобранных от той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб, условия испытаний и подсчет результатов испытаний - по ГОСТ 6611.1-73-ГОСТ 6611.4-73.

3.2. Определение линейной плотности - по ГОСТ 6611.1-73.

3.3. Определение разрывной нагрузки и удлинения - по ГОСТ 6611.2-73.

3.4. Определение крутки и укрутки - по ГОСТ 6611.3-73.

3.5. Определение прочности окраски - по ГОСТ 9733-61 с 01.01.88г. ГОСТ 9733.0-83 - ГОСТ 9733.27-83.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пряжа и нити, выпускаемые в мотках и пасмах, должны быть сложены и перевязаны завязкой.

4.2. Отрезки неравномерно расположенных нитей укладываются в мешочки. Мешочки с отрезками нитей должны быть закрытыми.

4.3. К каждой паковке пряжи и нитей должна быть прикреплена этикетка с указанием:

- местонахождения, товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

Отдел стандартов и технического
управления Госплана УзССР

УзЦОМ
Отдел республиканской
стандартизации и гос
Регистрации НТД

- наименования продукции;
- номера артикула;
- линейной плотности (в текс);
- массы паковки (в кондиционном весе), в г. или длины нити в паковке в м;
- розничной цены;
- обозначения настоящего стандарта;
- номера ОТК;
- даты выпуска.

4.4. Паковки пряжи и нитей одного вида сырья должны упаковываться в картонные коробки или пачки.

4.5. Упаковку в пачки производят следующим образом: паковки завертывают в бумагу в 1,5-2,5 оборота, придавая пачке прямоугольную форму; торцы пачек заделывают конвертным способом.

4.6. Количество паковок в коробке или пачке не должно быть более 100 и устанавливается по согласованию с потребителем.

4.7. Торцовые стороны коробки или пачки заклеивают: одну торцовую сторону ярлыком с реквизитами, перечисленными в пункте 4.3, кроме массы или длины нити в паковке, дополнительным обозначением количества паковок в коробке, даты упаковки (год и месяц), вторую - бумажным талоном без обозначений.

4.8. Паковки пряжи и нитей, упакованные в пачки, должны быть уложены в мешки.

4.9. К мешку должен быть прикреплен ярлык с реквизитами, перечисленными в пункте 4.3, кроме массы паковки или длины нити в паковке, дополнительным обозначением количества пачек в мешке и даты упаковки (год и месяц).

4.10. Пряжу и нити перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

4.11. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77.

4.12. Пряжа и нити должны храниться в упаковке в закрытых складских помещениях на стеллажах или поддонах.

Отдел стандартов и техничес
Условий Госплана УзССР

УзЦСМ
Отдел республиканской
стандартизации и тех
Регистрац. № ...

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества пряжи и нитей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

Отдел стандартов и технических условий Госпрома УзССР

Министерство легкой промышленности УзССР

Заместитель Министра Нармухамедов Н.Н.

Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро МЛП УзССР

Директор Халипов М.А.

Заведующий технологическим отделом управления качеством продукции, метрологического обеспечения и разработки НТД Курбанова Х.Х.

Зав.сектором текстильной и трикотажной отраслей Меламедова Л.А.

Инженер Халилова Д.К.

УзЦСМ
Отдел республиканской стандартизации и ТУ
Госстраха УзССР