ОКС 59.060.10

Изменение № 1 O‘z DSt 645:2010 Линт хлопковый. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 03.08.2012 № 05-398

Дата введения 03.08.2012

Раздел 2. Изложить в следующей редакции:

"2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O‘z DSt 581:2002 Переработка хлопка-сырца. Термины и определения

O‘z DSt 657:2011 Линт хлопковый. Методы отбора проб

O‘z DSt 658:2011 Линт хлопковый. Методы определения цвета и внешнего вида

O‘z DSt 659:2011 Линт хлопковый. Методы определения массового отношения влаги

O‘z DSt 660:2011 Линт хлопковый. Метод определения длины

O‘z DSt 661:2011 Линт хлопковый. Методы определения зрелости

O‘z DSt 662:2011 Линт хлопковый. Методы определения массовой доли сорных примесей и целых семян

O‘z DSt 841:2011 Волокно хлопковое, линт хлопковый, отходы хлопкозаводов улюкосодержащие и пухосодержащие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется, в части не затрагивающей эту ссылку."

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2361/01 son bilan
«03» 08 2012 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение № 1 O‘z DSt 645:2010

(Генеральный директор
ОАО "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" Б.Я. Кушакеев

Заместитель генерального директора
по науке, к.т.н. Р.А. Гуляев

Заведующий отделом стандартизации и
метрологии, начальник БОС, к.т.н., с.н.с. А. Ахмедов

Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Ю.Д. Якубова

Младший научный сотрудник Л. Джунаева

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ЛИНТ ХЛОПКОВЫЙ
Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО "РАХТА TOZALASH IICHB" и Узбекским центром сертификации хлопкового волокна "SIFAT" при Кабинете Министров Республики Узбекистан

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации "Хлопок"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 29.09.102 № 05-222

4 ВЗАМЕН O'z DSt 645:1995

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством "Узстандарт". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством "Узстандарт"

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт»

Содержание

1 Область применения..... 1
2 Нормативные ссылки..... 1
3 Термины и определения 2
4 Технические требования..... 2
5 Правила приемки..... 4
6 Методы контроля..... 5
7 Транспортирование и хранение..... 5

O'ZSTANDART AGENTL
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПАХТА МОМИҒИ
Техникавий шартлар

ЛИНТ ХЛОПКОВЫЙ
Технические условия

Cotton linters
Technical conditions

Дата введения 2010 - 10 - 01
Срок действия 2015 - 10 - 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на линт хлопковый, получаемый при линтеровании семян на хлопкозаводах.

Требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O'z DSt 581:2002 Переработка хлопка-сырца. Термины и определения

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2361 son bilan
«29» 09 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O'z DSt 657:1996 Линт хлопковый. Методы отбора проб

O'z DSt 658:1996 Линт хлопковый. Методы определения цвета и внешнего вида

O'z DSt 659:1996 Линт хлопковый. Методы определения массового отношения влаги

O'z DSt 660:1996 Линт хлопковый. Метод определения длины

O'z DSt 661:1996 Линт хлопковый. Методы определения зрелости

O'z DSt 662:1996 Линт хлопковый. Методы определения массовой доли сорных примесей и целых семян

O'z DSt 841:1997 Волокно хлопковое, линт хлопковый, отходы хлопкозаводов улюкосодержащие и пухосодержащие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по O'z DSt 581.

4 Технические требования

4.1 Линт хлопковый в зависимости от штапельной длины подразделяют на два типа:

тип А - от (7 – 8) mm и более;

тип Б - от (6 – 7) mm и менее.

4.2 В зависимости от внешнего вида, цвета и зрелости линт хлопковый подразделяют на два сорта: I и II. Внешний вид линта должен соответствовать утвержденным образцам внешнего вида.

Нормы зрелости указаны в таблице 1.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SIFAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 1

В процентах

Сорт	Зрелость, не менее	
	определенная микрохимическим методом	определенная в поляризованном свете
I	80	55
II	менее 80	менее 55

4.3 Линт хлопковый каждого типа и сорта в зависимости от массовой доли сорных примесей и целых семян подразделяют на три класса: Высший (1), Средний (2) Сорный (3) в соответствии с образцами внешнего вида, утвержденными в установленном порядке и согласно нормам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

В процентах

Тип	Сорт	Массовая доля сорных примесей и целых семян по классам, не более		
		Высший (1)	Средний (2)	Сорный (3)
А, Б	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0

4.4 При превышении норм массовой доли сорных примесей и целых семян Сорного (3) класса линт хлопковый переводят в пониженный сорт в тот класс, которому он соответствует.

4.5 Нормированное массовое отношение влаги для расчета кондиционной массы - 8,5 %.

4.6 В одной партии не допускается смешение линта хлопкового разных типов и сортов.

4.7 В линте хлопковом не допускается наличие посторонних предметов, горелого и гнилостного запахов, а также гнилостных участков поверхности и плотных пластов, образовавшихся в результате увлажнения, гнезд целых семян.

4.8 Упаковка и маркировка линта хлопкового - по O'z DSt 841.

4.9 В сопроводительном документе должны быть указаны:

- наименование хлопкоочистительного завода и его местонахождение;
- номер партии;
- наименование продукции;
- промышленный сорт, тип и класс,
- количество кип в партии;
- номера кип;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

- масса брутто каждой кипы, kg;
- масса брутто и нетто партии, kg;
- кондиционная масса партии, kg;
- результаты испытаний на длину, зрелость, массовую долю сорных примесей и целых семян, массовое отношение влаги;
- дата выпуска.

4.10 Номенклатура показателей качества линта хлопкового может дополняться и изменяться при взаимном согласии поставщика и потребителя.

4.11 Показатели качества, определяемые при сертификации:
- сорт, класс и цвет по образцам внешнего вида;
- тип.

5 Правила приемки

5.1 Линт хлопковый принимают партиями. Партией считают количество кип линта хлопкового одного типа и сорта, оформленное одним сопроводительным документом о качестве.

Максимальный размер партии - не более одного железнодорожного вагона.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5.2 Приемка линта по качеству

5.2.1 Проверке соответствия маркировки, упаковки и качества хлопкового линта по 4.1, 4.2, 4.3 подвергают 100 % кип.

5.3 Приемка линта по количеству

5.3.1 Партию линта хлопкового принимают по кондиционной массе.

Кондиционную массу (Мк) в килограммах вычисляют по формуле:

$$M_К = M_ф \times \frac{100 + W_н}{100 + W_ф}, \qquad (1)$$

где $M_ф$ - фактическая масса партии линта хлопкового (масса

нетто), предъявленная к приемке, kg;

$W_н$ - нормированное массовое отношение влаги, равное 8,5 %;

$W_ф$ -фактическое массовое отношение влаги в партии линта хлопкового, %.

Вычисления производят с точностью до первого десятичного знака после запятой и округляют до целых единиц.

5.3.2. При возникновении разногласий между поставщиком и потребителем в определении массы линта хлопкового производят контроль массы 100 % кип партии.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб по O'z DSt 657.

6.2 Определение цвета и внешнего вида линта хлопкового по O'z DSt 658.

6.3 Определение массового отношения влаги по O'z DSt 659.

6.4 Определение длины по O'z DSt 660.

6.5 Определение зрелости по O'z DSt 661.

6.6 Определение массовой доли сорных примесей и целых семян по O'z DSt 662.

6.7 Расхождения результатов испытаний показателей качества хлопкового линта в одной и той же партии между поставщиком и потребителем допускаются в пределах норм, указанных в стандартах на методы испытаний.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение - по O'z DSt 841 .

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК 677.21.021.152.8.006.05 ОКП 811130 Группа М61 ОКС 59.060.10

Ключевые слова: стандарт, линт хлопковый, технические условия, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Председатель Правления,
ОАО "PAXTATOZALASH IIChB", к.т.н, с.н.с. А.А. Ахмедов

Заместитель Председателя Правления
ОАО "PAXTATOZALASH IIChB" по науке,
д.т.н., с.н.с. К.С. Сабиров

Председатель ТК "Хлопок", к.т.н., с.н.с. В.Г. Ракипов

Заведующий лабораторией стандартизации,
начальник БОС, к.т.н. Р.А. Гуляев

Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Ю.Д. Якубова

Ведущий научный сотрудник Г.Ё. Рахимбергенова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI