УДК 688.3:677.75/.77 Группа М51

С Т А Н Д А Р Т У З Б Е К И С Т А Н А

ФИТИЛИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ. СТ [illegible].Уз.5-92
ПАХТА ИПИДАН ТУКИЛГАН ПИЛИКЛАР. Взамен РСТ УзССР 5-77

ОКП 81 6318

Срок введения с 01.04.92г.

Настоящий республиканский стандарт распространяется на фитили хлопчатобумажные, вырабатываемые на бесчелночных ленточных станках, предназначенные для керосинок и керосиновых ламп.

Требования настоящего стандарта являются обязательными

Отдел стандартов и технических условий Госкомитета УзССР

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Стандарт Узбекистана зарегистрирован Госкомитетом Узб. ССР «17» февраля 1992г. № 5-92

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I.Фитили хлопчатобумажные должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.По внешнему виду должны соответствовать образцам-эталонам,утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ I5.007.

I.2.Фитили хлопчатобумажные должны вырабатываться из хлопчатобумажной пряжи по ГОСТ 6904 и другой действующей НТД.

I.3.Фитили хлопчатобумажные по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям,указанным в таблице.

I.4.Фитили хлопчатобумажные выпускаются в суровом виде.

По центру фитиля должна быть пропущена просновка из одной или двух цветных нитей.

I.5.Качество фитилей хлопчатобумажных устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ I8827 со следующим дополнением в таблицу I этого ГОСТа.

Вид местных пороков	Размер и количество пороков в группах изделий на условную длину
	3
I2.Узлы зачищенные	2
I3.Утолщение в одну нить до 50см, в общей слохности	I00

I.6.Фитили выпускаются метражем и поштучно отрезками длиной I6;20 см.

I.7.На каждый отрезок фитиля из общего числа пороков допускается не более 2-х.

I.8.Определение качества фитилей по внешнему виду производится путем осмотра с лицевой стороны при отраженном свете на разбраковочном столе или разбраковочной машине.

I.9.Складывание,маркировка и первичная упаковка фитилей должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ I94II со следующим изменением:"колличество рулонов фитиля для керосинок "Греч-2", упакованных в бумагу должно составлять - 5, фитиля лампового I0-линейного - I0 рулонов.

ОТДЕЛ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Госкомитет УзССР

Таблица

Наименование изделия	Ширина	Толщина	Число нитей: основы: коренной	Число нитей: основы: прошивной	Число нитей: утка	Структура нити, толщина в текс (метрический номер): основы: коренной	Структура нити, толщина в текс (метрический номер): основы: прошивной	Структура нити, толщина в текс (метрический номер): утка	Капиллярность, см высота подъема керосина в течении 6-ти часов не менее	Переплетение	Линейная плотность 100м, г
Фитиль для керосиновых ламп 10-линейных	22±2	2,0±0,3	46	11	10х2± 1х2	Пряжа х/б 50х5 (20/5)	Пряжа х/б 25х3 (40/3)	Пряжа х/б 25х2 (40/2)	20	Комбинированное	1597±80
Фитиль для керосинок "Грец-2"	67±2	2,0±0,3	142	———	8х2± 1х2	Пряжа х/б 50х5 (20/5)	———	Пряжа х/б 25х2 (40/2)	20	Комбинированное	4470±22

Отдел стандартизации технических условий Госстроя УзССР

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1.Правила приемки - по ГОСТ 16218.0.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Отбор проб - по ГОСТ 16218.0.
3.2.Определение линейных размеров - по ГОСТ 16218.1.
3.3.Определение линейной плотности - по ГОСТ 16218.2.
3.4.Определение плотности - по ГОСТ 16218.4.
3.5.Определение капиллярности - по ГОСТ 3816.

4.МАРКИРОВКА,УПАКОВКА,ТРАСНПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.Маркировка,упаковка,транспортирование и хранение - - по ГОСТ 7000[illegible]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.РАЗРАБОТАН — Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро Госассоциации "Узбеклегпром"

ИСПОЛНИТЕЛИ — К.Сардиев,Х.Х.Курбанова,Л.А.Меламедова, Ш.У.Алимбаева

2.ВНЕСЕН — Госассоциацией "Узбеклегпром"
Зав.сектором А.У.Поповский

3.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЕМ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 17 февраля 1992 г. № 7 рс

4.ЗАРЕГИСТРИРОВАН — Узгосстандартом за № 302 от 25.02.92.
Срок первой проверки - 1997г.
Периодичность - 5 лет.

5.ВЗАМЕН — РСТ УзССР 5-77

6.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта,подпункта перечисления,приложения
ГОСТ 15.007-88	1.1.
ГОСТ 3816-81	3.5.
ГОСТ 6904-83	1.2.
ГОСТ 7000-80	4.1.
ГОСТ 16218.0-82	2.1.,3.1.
ГОСТ 16218.1-82	3.2.
ГОСТ 16218.2-82	3.3.
ГОСТ 16218.4-82	3.4.
ГОСТ 18827-88	1.6.
ГОСТ 19411-88	1.9.

Отдел стандартов условий

Госассоциация "Узбеклегпром"

Зав.сектром научно-технического прогресса и качества — А.У.Поповский

Директор ЦКТБ Госассоциации "Узбеклегпром" — К.Сардиев

Зав.технологическим отделом разработки и внедрения НТД и метрологического обеспечения — Ж.Х.Курбанова

Зав.группой разработки и внедрения НТД в текстильной и трикотажной отраслях — Л.А.Меламедова

Инженер II категории — Ш.У.Алимбаева

СОГЛАСОВАНО

Ташкентское производственное текстильно-галантерейное объединение "Учкун"
Генеральный директор
Д.С.Ксупов
28.01 1992г.

СОГЛАСОВАНО

Правление "Узбекбрлящу"
Заместитель Председателя
74-1-01/27-11
30.01 1992г.

Отдел стандартов и технич... управления Госкомитета УзССР