Изменение №1 к OzDSt 1087:2005

ОКП 83 9100
ОКС 85.080

УДК 677.6.029
Группа М 05

Изменение №1 к OzDSt 1087:2005 ПОЛОТНА КЛЕЕНЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ
Общие технические условия

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентства «Узстандарт») от 04.01 2010 г. № 05-256.

Дата введения с «04» «01» 2010 г.

Срок действия стандарта продлить до 05.09.2015 года.

Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции:

В настоящем стандарте даны ссылки на следующие нормативные документы:

Обозначение НД	Наименование НД
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 15.007-88	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения.
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.
ГОСТ 8845-87	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности
ГОСТ 10435-94	Волокно и жгут полиэфирные шерстяного типа. Технические условия
ГОСТ 10546-80	Волокно вискозное. Технические условия.

«UZKOROT-MA'LUMOT MARKAZI»
Ma'yoriy hujjatlar Davlat fondini yuritish bo'limi
O'ZSTANDART AGENTLIGI
1160
«04» 01 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 10550-93	Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе.
ГОСТ 12023-2003	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины
ГОСТ 13587-77	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 13827-85	Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15902.2-2003	Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик
ГОСТ 15902.3-79	Полотна нетканые. Методы определения прочности
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 19204-73	Полотна текстильные. Метод определения несминаемости
ГОСТ 23432-89	Полотна декоративные. Общие технические условия
ГОСТ 25716-94	Волокно полиэфирное хлопкового типа. Технические условия
ГОСТ 26022-94	Волокно полиэфирное мехового типа. Технические условия
ГОСТ 28748-90	Полотна нетканые махровые. Общие технические условия

П. 3.2.1 – ГОСТ 13232 исключить.

Раздел 6:

П. 6.2 – «ГОСТ 15902.1» заменить на «ГОСТ 3811 или ГОСТ 8845».

П. 6.7 – «ГОСТ 23284» заменить на «ГОСТ 23432 или ГОСТ28748».

П. 6.8 – «ГОСТ 5012» заменить на «ГОСТ 23432».

П. 6.9 – «ОСТ 17-790» заменить на «ГОСТ 23432».

По всему тексту: единицы измерения физических величин перевести в международные единицы Si: **см, , мм, г/ м^2, кг, г, Па, сН** заменить на **cm, mm, g/ m^2, kg, g, Pa, cN** соответственно.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю. Узбекское Агенство по печати и информации Заместитель Генерального директора

Р. Сафаев

Разработан. ООО «OZDAVMATBUOTLITI»

Директор

О. Садыбеков

Согласовано. Издательско-полиграфический творчиский дом «Узбекистан»

Директор

З. Исажонов

Издательско-полиграфический творчиский дом «Укитувчи»

Директор

Р. Мирзаев

Издательско-полиграфический творчиский дом имени Г. Гуляма

Директор

Л. Тангриев

Издательско-полиграфический Творческий дом имении Чулпона

Директор

Р. Запаров

Государственным научным издательством «Узбекистон миллий энциклопедияси»

Директор

Н. Тухлиев

O'z DSt/087 : 2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЛОТНА КЛЕЕНЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское Агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1087: 2005

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ.

ЕЛИМЛАНГАН АСТАРЛИ ГАЗЛАМА.

Умумий техник шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЛОТНА КЛЕЕНЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ

Общие техничесие условия

Издание официальное

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш Агентлиги
Узбекское Агентство стандарптизации,
метрологии и сертификации

Тошкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. **РАЗРАБОТАН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 25441-90 согласно «Плана мероприятий по перерегистрации стандартов» утвержденного Узбекским Агентством по печати и информации 9.01.2004г.**
2. **ВНЕСЕН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации.**
3. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт" от** 25.01.2005 **№** 05-27.
4. **Введен впервые.**

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом агентством «Узстандарт».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения "Узстандарт"

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Технические требования 2
4. Требование безопасности 4
5. Правила приемки 4
6. Методы контроля 4
7. Транспортирование и хранение 4
8. Указания по применению 4
9. Гарантии изготовителя 4
10. Библиографические данные 6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z DSt /087 : 2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ЕЛИМЛАНГАН ҚИСТИРМА ГАЗЛАМА

Умумий техник шартлар

ПОЛОТНА КЛЕЕНЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ

Общие технические условия

GLUED LINING CLOTHS

General sptcifications

Дата введения 05. 09. 2005

до 05. 09. 2010.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на клееные полотна, предназначенные для применения в качестве прокладочного материала при пошиве одежды.

Стандарт не распространяется на полотна под полимерное точечное покрытие.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 15.007-88	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения.
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.
ГОСТ 10546-80	Волокно вискозное. Технические условия.
ГОСТ 10550-93	Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе.
ГОСТ 12023-93 (ИСО 5084-77)	Материалы текстильные. Полотна. Метод определения толщины.
ГОСТ 10435-94	Волокно и жгут полиэфирные шерстяного типа. Технические условия.
ГОСТ 13587-77	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб.
ГОСТ 13827-85	Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15902.2-79	Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик.
ГОСТ 15902.3-79	Полотна нетканые. Методы определения прочности.
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу.
ГОСТ 19204-73	Полотна текстильные. Метод определения несминаемости.
ГОСТ 25716-94	Волокно полиэфирное хлопкового типа. Технические условия.
ГОСТ 26022-94	Волокно полиэфирное мехового типа. Технические условия.
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ОСТ 17-790-85	Определение линейных размеров после влажно-тепловой обработки

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
13553 son bilan
«25» 07 2005 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Полотна должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологических режимов и технических описаний, утвержденных в установленном порядке и образцами-эталонами по ГОСТ 15.007. (Перечень требований, предусматриваемых в технических описаниях, указан в приложении).

3.2. Характеристики

3.2.1. При изготовлении полотен используют химические волокна по ГОСТ 10546, ГОСТ 13232, ГОСТ 25716, ГОСТ 26022, ГОСТ 10435, химические волокна по нормативно-технической документации.

3.2.2. В качестве связующих применяют каучуковые и акриловые дисперсии. Допускается применять по согласованию с заказчиком светочувствительные латексы, используемые для изготовления полотен поверхностной плотностью до 65 г/м^2.

3.2.3. Полотна по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1.

Наименование показателя	Норма
Ширина, см	90,150,180
Поверхностная плотность, г/м^2	30÷100
Разрывная нагрузка, даН, не менее: по длине по ширине	 4,0 0,8
Удлинение при разрыве, %, не более: по длине по ширине	 30 50
Толщина, мм, для полотен поверхностной плотности: 30 - 40 г/м^2 Св. 40 до 70 г/м^2 " 70 до 100 г/м^2	 0,2-0,35 0,4-0,55 0,6-0,90
Жесткость, сН, для полотен поверхностной плотности: 30 - 40 г/м^2 Св. 40 до 70 г/м^2 " 70 до 100 г/м^2	 0,49-1,9 0,9-7,8 3,9-9,8
Несминаемость, %, для полотен поверхностной плотности: 30 - 40 г/м^2 Св. 40 до 70 г/м^2 " 70 до 100 г/м^2	 60 65 70
Изменение линейных размеров после стирки, замочки, %, не более	2,0
Изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки, %, не более	1,5
Неровнота по массе, %, не более	7,0

Примечания:

1. Показатель "Изменение линейных размеров после стирки, замочки" определяют к одному воздействию в зависимости от назначения полотна.
2. Показатель "Изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки" определяют при постановке продукции на производство.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3. Полотна поверхностной плотностью 100 г/м^2, применяемые в меховых изделиях, должны иметь жесткость 5,9-13,7 сН.
4. Допускаемые отклонения от номинальных норм физико-механических показателей устанавливают:
   по ширине ± 3 см при ширине до 150 см включительно;
   по ширине ± 4 см при ширине св. 150 см;
   по поверхностной плотности - ± 8 %.

3.2.4. Полотна должны быть термоустойчивы при температуре 170° С.
3.2.5. Полотна должны быть устойчивы к химчистке.
3.2.6. Полотна изготовляют одним сортом.
3.2.7. В полотнах не допускаются дыры, непроклей, масляные пятна.
3.3. Маркировка
3.3.1. Маркировка - по ГОСТ 13827 с дополнением:

условные вырезы и разрезы на полотнах, изготовляемых на скоростных агрегатах клеймами "В" и "Р" не отмечают. Общую длину условных вырезов указывают на ярлыке;

допускается формирование короткомерных рулонов в количестве 10 % от партии;

символы по уходу за полотнами по ГОСТ 16958



- символ, обозначающий, что полотна можно подвергать стирке при температуре не более 40° С;



- символ, обозначающий, что полотна нельзя подвергать отбеливанию;



- символ, обозначающий, что полотна можно подвергать глажению при температуре нижней плиты утюга не более 110° С;



- символ, обозначающий, что полотна можно подвергать химической чистке;



- символ, обозначающий, что полотна, насыщенные влагой, для сушки подвешивают.

3.3.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Боится сырости", "Крюками непосредственно не брать".
3.3.3. При реализации продукции в пределах Республики Узбекистан на маркировке должна быть надпись "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan", при отправке на экспорт - "Made in Uzbekistan".
3.4. Упаковка
3.4.1. Первичная упаковка - по ГОСТ 13827.
3.4.2. Упаковка при транспортировании - по ГОСТ 7000

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования пожарной безопасности осуществляются по ГОСТ 12.1.004.

4.2 Производственные помещения должны быть снабжены внутренней и общеобменной вентиляцией, оснащены техническими средствами контроля состояния воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005.

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки - по ГОСТ 13587 с дополнением:

ширину, поверхностную плотность жесткость, несминаемость определяют при приемо-сдаточных испытаниях;

изменение линейных размеров после стирки, замочки, толщину, разрывную нагрузку и удлинение при разрыве определяют периодически 1 раз в три месяца;

неровноту по массе определяют при изменении технологического режима.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Отбор проб - по ГОСТ 13587.

6.2. Определение ширины и поверхностной плотности - по ГОСТ 15902.1

6.3 Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве - по ГОСТ 15902.3

6.4 Определение жесткости - по ГОСТ 10550 на приборе ПЖУ-12 по методу кольца. Размер пробы должен быть 25 х 125 мм, диаметр кольца - 40 мм, величина прогиба - 20 мм; нагружение образца производят металлическими шариками массой (0,26 ±0,01) г .

6.5 Определение толщины при удельной нагрузке 196 Па – по ГОСТ 12023.

6.6 Определение несминаемости – по ГОСТ 19204.

6.7 Определение изменения линейных размеров после стирки - по ГОСТ 23284 методом ручной стирки.

6.8 Определение изменения линейных размеров после замочки - по ГОСТ 5012

6.9 Определение изменения линейных размеров после влажно-тепловой обработки - по ОСТ 17-790.

6.10 Определение неровноты по массе - по ГОСТ 15902.2.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 7000.

8 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

8.1 Полотна клееные прокладочные применяются в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологического регламента.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества полотна требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения полотен - 3 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

1. Поверхностная плотность.
2. Ширина.
3. Жесткость.
4. Толщина.
5. Несминаемость.
6. Вид волокнистого сырья.
7. Вид связующих.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УДК 677.6.029
Группа М05

ОКП 83 9100

Ключевые слова: полотна клееные прокладочные.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 10871
2005

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю:

Узбекское агентство по
печати и информации
Заместитель
Генерального директора
Р. Сафаев

Разработан:

ТипроНИИполиграф
Узбекского агентства по
печати и информации
Директор
О. Садыбеков

Согласовано :

Издательско – полиграфический
творческий дом «Узбекистан»
Директор
З. Исажонов

Издательско – полиграфический
творческий дом «Укитувчи»
Директор
Р. Мирзаев

Издательско – полиграфический
творческий дом имени Г. Гуляма
Директор
М. Буранов

Издательско – полиграфический
творческий дом имени Чўлпон
Директор
Р. Хакимов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1087:
2005

Председатель ТПК Р. Сафаев

Ответственный секретарь ТК
Секретарь ТК Л. Фатхуллаева

Директор ГипроНИИполиграф О. Садыбеков

Исполнитель
Первый заместитель директора
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан» М. Зайтаев

Исполнитель
Главный инженер
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан» К. Мансуров

Исполнитель
Инженер-технолог Н. Симонова.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI